

## PINTURAS AN BLANCA / AV

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura de poliuretano de acabado pigmentado. Alto poder cubriente y dureza. No amarilleante. Buena extensibilidad y adherencia. Muy buena aplicación vertical. Ideal en aquellas aplicaciones donde se necesite buena tixotropía. Principales campos de uso en mobiliario de cocina y baño. Mobiliario juvenil.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

<b>Densidad (ISO 2811):</b>	1.128-1.170 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidad ASTM D 1200</b>	130" – 164" CF4 a 25°C
<b>Contenido en sólidos, 2 h 120°C</b> (Cantidad de COV indicado en apartado 12 de Ficha de Datos de Seguridad)	44-50 % Dependiendo del color
<b>Viscosidad de mezcla: ASTM D 1200</b> <b>20% CATALIZADOR FONDCRYL</b>	46"-56" CF4 a 25°C
<b>Sólidos de mezcla:</b> <b>20% CATALIZADOR FONDCRYL</b>	41-47 % Dependiendo del color
<b>Tiempos de secado:</b> <b>20% CATALIZADOR FONDCRYL</b> (Espesor de película: 120 micras húmedas sobre vidrio; T: 25°C)	<b>Secado al polvo:</b> 6' <b>Secado al tacto:</b> 10' <b>Tiempo de manipulación:</b> > 12 horas
<b>Brillo ISO 2813</b> (120-140 g/m <sup>2</sup> aplicados sobre fondo de poliéster lijado. Brillo medido transcurridas 24h)	85° <b>Mate Profundo Blanca:</b> 61-66% <b>Supermate blanca:</b> 38-45%

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

<b>Substrato:</b>	Fondos convenientemente lijados y limpios de polvo.
<b>Composición de la mezcla:</b>	<b>Pinturas AN BLANCA/AV:</b> 100 partes (volumen) <b>Catalizador FONDOCRYIL:</b> 20 partes (volumen) <b>Disolvente DD o Disolvente Poliuretano:</b> 0-15 partes (volumen)
<b>Instrucciones de uso:</b>	Atemperar el producto por encima de 15°C; agitar y homogeneizar el contenido de cada envase antes de su uso; mezclar con el catalizador.
<b>Vida de la mezcla:</b>	>4 horas
<b>Cantidad a aplicar:</b>	100-140 g/m <sup>2</sup>
<b>Métodos de aplicación:</b>	Pistola aerografica, airmix o airless.
<b>Limpieza:</b>	Disolvente Limpieza / R
<b>Tipo de envase:</b>	20 KG.
<b>Caducidad:</b> (En recipiente original y cerrado a temperatura entre 5°C y 35°C)	<b>Pinturas AN BLANCA/AV:</b> 12 meses <b>Catalizador FONDOCRYIL:</b> 12 meses

#### OBSERVACIONES

Para evitar problemas derivados del rápido secado, recomendamos usar DISOLVENTE RETARDANTE POLIURETANOS.

Este producto tiene buenas adherencias sobre diferentes tipos de sustratos, en todos los casos es necesario probar la adherencia antes sobre cada sustrato.

Para una mayor información sobre este producto, consultar la Ficha de Datos de Seguridad.